



HHZ GmbH & Co. KG c/o Euro Stone GmbH & co. KG
Bosfelder Weg 25, D-33378 Rheda-Wiedenbrück

EN 1341:2012

Bodenplatten

Nr. 301748-24-0039

Granit grau (G603) bearbeitet (China)

Verwendung in Außenbereichen, Fußgängerbereiche u. Verkehrsflächen, Außenflächen

Bruchfestigkeit, behandelt durch > Druckfestigkeit (unterer Erwartungswert)	15,30 MPa
Gleitvermögen, behandelt durch > Gleitwiderstand, nass	NPD
Dauerhaftigkeit gegenüber (Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand, Rutschwiderstand) > Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel > Allgemeines H20 (vorher/nachher - Mittelwert) > Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel > Tausalze	14,10 MPa / 13,00 MPa F1