

# TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Deutschland  
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## RACING Universal-Grundierung 500 ml Art. Nr. 288901



### Produktdaten

#### Beschreibung / Verwendungszweck

Die Racing Universalgrundierung sorgt für eine solide Lackiervorbereitung. Das Produkt schafft einen glatten Untergrund und eine gute Haftfestigkeit für alle Gegenstände aus Holz, Metall, Stein, Glas etc. und die nachfolgende Decklackierung.

#### Eigenschaften

- Sorgt für glatten Untergrund
- Gleichmäßige Decklackierung
- Gute Haftfestigkeit
- Hohes Füllvermögen
- Sehr guter Verlauf
- Schnell trocknend
- Gut schleifbar
- Schwermetallfrei: kein Blei, Cadmium, Chrom

#### Materialbasis

Nitrokombinationslack

#### Farbton

grau

#### VOC-Wert (EU)

86,75

### Untergrund

Metall (gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)  
diverse Kunststoffe  
Hier zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen. Ggf. mit einem geeigneten Kunststoffhaftvermittler vorgrundieren.

Holz, Papier,  
Keramik, Ton, Stein, Glas (Untergründe müssen  
gereinigt, staub- und fettfrei sein)

## Verarbeitung


### Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
(Handschuhe/Schutzbrille)


Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Schütteln



Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren  
Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.


### Spritzabstand



15 cm - 25 cm,

Dose möglichst senkrecht halten.


### Spritzgänge



Bei 2 Kreuzgängen: ca. 50 - 60 µm

Unter Kreuzgang versteht man das Aufspritzen  
einer zunächst horizontalen und anschließend einer  
vertikalen Schicht.

### Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den  
Spritzgängen.


### Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

### Trocknung



staubtrocken: 20 min

durchgetrocknet: nach 12 Std.

### Lackieraufbau


#### Lackieraufbau:

1. Racing Korrosionsschutz-Grundierung
2. Racing Universal Grundierung
3. Decklack

Überlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.

Mit allen Racing-Lacken zu jedem Zeitpunkt.

## Arbeitsende




Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

## Ergänzende Hinweise

### Wichtige Hinweise

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

### Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

### Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

### Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.