



URSA HOME TWP 1




/EU/ MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5
 /DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DI,WH,WTR,WI-zk
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,039 [W/(m*K)]
 Nicht brennbar, Baustoff glimmt nicht
 Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Anm. Q)



TWP 1
 DoP-No: 49GEO38NBN19021
<https://dop.ursa.com>
 EN 13162:2012+A1:2015
 Factory made mineral wool (MW) products
 Thermal Insulation for Buildings
 T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

2138243



4 017916 463481

Thickness [mm]

80

1456210702

Length [mm] Width[mm]

1250x625

V-8A01-L2

Piece(s)

6

Surface [m²]

4,688



bonus



Thickness d_N [mm]	80
Thermal conductivity λ_D [W/(m*K)]	0,038
Thermal resistance coefficient R_D [m ² *K/W]	2,10
Reaction to fire (RtF)	A1

URSA Deutschland GmbH www.ursa.de
 Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48, 04509 Delitzsch